

PROIZVODI EPS-P perimetarska ploča

PRIMJENA:

Primjenjuje se za izolaciju dijelova objekata koji su izloženi jačem utjecaju vlage (podrumi i donji dijelovi pročelja fasade)



0,032 W/mK
TOPLINSKA PROVODLJIVOST



200 kPa
TLAČNA NOSIVOST



250 kPa
ČVRSTOĆA NA POVIJANJE



1 %
APSORPCIJA VODE NAKON
28 DANA APSOLUTNE POTOPLJENOSTI



EN 13 163
STANDARD



EURORAZRED E
KLASA GORIVOSTI



ŽUTA
BOJA



60x120 cm
DIMENZIJE PLOČA



PREKLOP
TABLE SE IZRAĐUJU SA
PREKLOPOM



m²/pak
PAKIRANJE

NAZIV	DEBLJINA	m ² /pak	T. OTPOR
EPS-P/3	30	11,52	0,94 m ² K/W
EPS-P/4	40	8,64	1,25 m ² K/W
EPS-P/5	50	7,20	1,56 m ² K/W
EPS-P/6	60	5,67	1,88 m ² K/W
EPS-P/8	80	4,32	2,50 m ² K/W
EPS-P/10	100	3,60	3,13 m ² K/W
EPS-P/12	120	2,88	3,75 m ² K/W
EPS-P/14	140	2,16	4,38 m ² K/W